PLANCHA ZINCADA ONDULADA NATURAL



ASTM A653 TIPO B

NORMA TÉCNICA

ASTM A653 TIPO B / JIS G 3302/94 SGCH Full Hard

PRESENTACIÓN

Paquetes de 2 a 3 toneladas.

USO

Cobertura de casas, almacenes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Plancha de acero zincada por inmersión en caliente, acanalada en forma de ondas conformados en frío.

DIMENSIONES mm.			Recubrimiento
Espesor	Ancho (mm.)	Largo (mm.)	de Zinc (gr/m2)
0.14	800	3600	90
0.18	800	3600	90
0.20	800	3600	90
0.22	800	3600	90
0.25	800	3600	90
0.30	800	3600	90

Fropiedades Medallidas				
Límite de Fluencia (mín.)	2090 - 3140 Kg/mm2			
Alargamiento mín. en 2"	20%			
Composición Química				
Carbono	0.02 - 0.15%			
Manganeso	0.60% máx.			
Fósforo	0.03% máx.			
Azufre	0.035% máx.			

Revestimiento de Zinc

Mínimo 90 g/cm2 (total en ambas caras)

Tolerancias Dimensionales. NORMA

Espesor: +/- 0.02mm Ancho: +/- 25mm

Largo: + 15mm / - 8mm