

ALAMBRE DE AMARRE NEGRO RECOCIDO

ASTM A792

NORMA TÉCNICA

ASTM A853. Composición química SAE 1006

PRESENTACIÓN

Rollos de 100 kg.

USO

Empleado para amarre de acero corrugado en todo tipo de estructuras de la industria de la construcción, también en la preparación de fardos y embalajes.

CARACTERÍSTICAS

Alambre de amarre negro recocido, de acero de bajo carbono obtenido por trefilación y posterior tratamiento térmico de recocido que le otorga buena ductilidad.

DIMENSIONES

Alambre N° 08	Alambre N° 16
Calibre 08	Calibre 16
Diámetro 4.19 +/- 0.15mm	Diámetro 1.65 +/- 0.04 mm
Propiedades Mecánicas	
Resistencia a la Tracción (mín)	32.0 Kg/mm ²

Composición Química (SAE 1006)

Carbono	0.08% máx.
Manganeso	0.250.45% máx.
Fósforo	0.04% máx.
Azufre	0.05% máx.