



¡MÁS QUE ACERO, SOLUCIONES DE CALIDAD!

WWW.ACEROSTRAMONTANA.COM

DIRECCIÓN OFICINA 

AV. RAMIRO PRIALÉ MZ A, LT 10-B, HUACHIPA, LURIGANCHO - LIMA

RIELES

12 Q235, 15Q55, 22 Q55, 30 Q55, ASCE 80 (TR40)




ACEROSTRAMONTANA



VENTAS@ACEROSTRAMONTANA.COM



986 028 808



Rieles

12 Q235, 15 Q55, 22 Q55, 30 Q55, ASCE 80 (TR40)

CARACTERÍSTICAS:

Perfil de acero laminado en caliente.

NORMA TÉCNICA:


América - A.S.C.E

PRESENTACIÓN:

En longitudes de 6 y 11.88 metros.

USO:

Se utilizan en las operaciones de minería subterránea (socavón), así como para usos industriales (Guías de puente grúa y de vagones de transporte).



DENOMINACIÓN		DIMENSIONES (mm.)				Peso Teórico	Material	Longitud
kg./m.	lb./yarda.	Altura (H)	Base (B)	Cabeza (A)	Web (S)			
12	25	69.85	69.85	38.1	7.54	12.2	Q235	6
15	30	79.37	79.37	42.86	8.33	15.2	55Q	5 y 6
22	45	93.66	93.66	50.8	10.72	22.3	55Q	5 y 6
30	60	107.95	107.95	60.33	12.3	30.1	55Q	6 y 10
40 (ASCE 80)	80	127	127	63.5	13.89	39.68	R700	11.66

PROPIEDADES MECÁNICAS	Q235	55Q	ASCE80 (TR40)
Límite de Fluencia (mín.) [Mpa]	-	-	-
Resistencia a la Tracción (mín.) [Mpa]	685	685	685
Alargamiento mínimo en 50 mm.	26%	26%	26%

COMPOSICIÓN QUÍMICA	Q235	55Q	ASCE80 (TR40)
Carbono (%)	0.14 - 0.22	0.60	0.40 - 0.60
Manganeso (%)	0.30 - 0.65	0.90	0.80 - 1.25
Fósforo (%) máx.	0.045	0.05	0.05
Azufre (%) máx.	0.05	0.05	0.05
Silicio (%) máx.	0.30	0.35	0.05 - 0.35



Garantizamos nuestros productos con certificados de calidad